

LEGA RAME - STAGNO [BRONZO]

UNI EN 1982 CC498K [CuSn6Zn4Pb2-C]

Composition in % [mass fraction]			Tensile strength	0,2 % proof strength	Elongation	Brinell hardness
Element	min.	MAX.	Rm MPa min.	Rp0,2 MPa min.	A % min.	HBW min.
Cu (a)	86,0	90,0	220	110	15	65
Ni	–	1,0				
P	–	0,05				
Pb	1,0	2,0				
Sn	5,5	6,5				
Zn	3,0	5,0				
Al	–	0,01				
Fe	–	0,25				
S	–	0,10				
Sb	–	0,25				
Si	–	0,01				

(a) Including nickel

Eredi Caglioni s.n.c. di Paolo e Lorenzo Caglioni

Sede Legale:
Fonderia:
www.fonderiacaglioni.it

Via Luigi Salvi, 18 — 24121 Bergamo
Via Aldo Moro, 3-14 — 24050 Orio Al Serio (BG)
T +39 035 4522140 — F +39 035 335528 — E-mail info@fonderiacaglioni.it
Cod. Fisc./Part. IVA 01486010166 — Reg. Imp. BG 23092 - R.E.A. 211939